



## Мастика гідроізоляційна ТЕХНОНІКОЛЬ № 24 (МГТН)

ТУ 5775-034-17925162-2005

Матеріал являє собою повністю готовий до застосування матеріал на основі нафтового бітуму, що містить технологічні добавки, мінеральні наповнювачі і розчинник



### Опис продукції:

Мастика гідроізоляційна ТЕХНОНІКОЛЬ № 24 (МГТН) являє собою повністю готовий до застосування матеріал на основі нафтового бітуму, що містить технологічні добавки, мінеральні наповнювачі і розчинник.

### Сфера застосування:

Призначена для гідроізоляції бетонних, залізобетонних, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, що заглиблюються в землю і контактують з вологим середовищем.

Витрата мастики на один шар не більше 1 кг/м<sup>2</sup>. При влаштуванні гідроізоляції вертикальних поверхонь витрата на один шар не більше 0,7 кг/м<sup>2</sup>.

### Основні фізико-механічні характеристики:

Найменування показника	Од.вим.	Критерій	Значення	Метод випробування
Міцність зчеплення з основою:				
- з бетоном	МПа	не менше	0,1	ДСТУ Б В.2.7-84-99
- з металом			0,1	
Міцність на зсув клейового з'єднання	кН/м	не менше	2,0	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Водопоглинання протягом 24 год.	% за масою	не більше	0,4	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Масова частка нелетких речовин	%	не менше	65	по ГОСТ 31939-2012 (ISO 3251:2008)
Теплостійкість	°С	не менше	80	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Гнучкість на брусі радіусом 5,0±0,2 мм при температурі -5°С	-	-	тріщин немає	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Умовна в'язкість	с	не нижче	10	-
Водонепроникність протягом 72 год. при тиску 0,001МПа	-	-	витримує	ДСТУ Б В.2.7-84-99

### Відомості про пакування:

Металеві євровідра 20 кг, 10кг, 3 кг.

### Зберігання:

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від -20°С до +30°С.

Гарантійний термін зберігання — 18 місяців.

### Виконання робіт:

Згідно з «Рекомендаціями щодо проектування та облаштування гідроізоляції будинків і споруд з застосуванням матеріалів Корпорації ТехноНІКОЛЬ», а також інструкції на упаковці матеріалу.

Діапазон температур застосування від -20°С до + 40°С. При температурі нижче + 5°С витримувати в теплому приміщенні не менше 24 годин.

Час висихання мастики до відлипання не більше 24 годин, остаточний набуття гідроізоляційних властивостей залежить від температури і вологості навколишнього середовища.

Не застосовувати поблизу джерел відкритого вогню. Роботи проводити в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

### Транспортування:

Мастику транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в один ряд по висоті відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

Мастика повинна транспортуватися з дотриманням правил транспортування легкозаймистих матеріалів.